



SCHEDA TECNICA

MAIBIANCO

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA IL 05/07/2024

Caratteristiche generali

Innovativa finitura super lavabile all'acqua per ambienti. Ideale anche per colori intensi. Grazie alle sue esclusive caratteristiche olfattive, risulta applicabile in ogni periodo dell'anno.

Caratteristiche principali

- Basso odore
- Caratteristiche olfattive eccellenti
- Ottima copertura ad umido
- Ottima copertura a secco
- Ottima resistenza al lavaggio

Resa

36 m². Questo valore varia a seconda delle caratteristiche dei supporti ed al sistema di verniciatura utilizzato.

Dati tecnici del prodotto

DETERMINAZIONE TONO EDONICO (RIF. VDI 3882-2):	2.72
DETERMINAZIONE UNITA' ODORIMETRICA (RIF. UNI 13725):	OUE/m3 835
PESO SPECIFICO (RIF. ASTM D1475):	1.43 kg/l / 1.22 kg/l
BRILLANTEZZA (RIF. UNI EN ISO 2813)	7 gloss a 85°
CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300	Opaca
BRILLANTEZZA (CLASSIFICAZIONE RIF. UNI 10795)	Opaca
PRESA DI SPORCO (CLASSIFICAZIONE RIF. UNI 10795)	Molto bassa
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLO STROFINAMENTO AD UMIDO E DELLA PULIBILITÀ	< 5 µm dopo 200 cicli di spazzolatura



SCHEDA TECNICA

MAIBIANCO

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA IL 05/07/2024

DI RIVESTIMENTI DI PITTURA (RIF. UNI EN ISO 11998)	
CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300	Classe 1
DETERMINAZIONE DEL POTERE COPRENTE (CLASSIFICAZIONE RIF. UNI EN 13300)	Classe 1 resa 7 m ² /l.
RESISTENZA AL LAVAGGIO (CLASSIFICAZIONE RIF. UNI 10795)	Ottima resistenza al lavaggio, oltre 10000 colpi spazzola pari a oltre 5000 cicli

Supporti

- Intonaci civili
- Gesso
- Cartongesso

Preparazione dei supporti


Intonaci civili: prima di applicare MAIBIANCO è bene che i supporti murali siano trattati preventivamente con un fissativo.

Gesso: prima di applicare MAIBIANCO è bene che i supporti murali siano trattati preventivamente con un fissativo.

Cartongesso: prima di applicare MAIBIANCO i supporti murali devono essere trattati preventivamente con un fissativo.

Interventi di manutenzione: è possibile applicare MAIBIANCO direttamente su vecchie verniciature sane avendo cura di eliminare, con il sistema più idoneo, eventuali zone ammalorate e quindi intervenire come sul nuovo.

Modalità applicative e preparazione del prodotto



Strumenti:
Pennello con setole sintetiche.
Rullo a pelo corto.
Spruzzo tradizionale (Pressione 3-5 bar, Diametro ugello 1.5-2.0 mm).



Diluizione: il prodotto è pronto all'uso. È possibile diluire con massimo il 10% di acqua a seconda delle preferenze di applicazione.




SCHEDA TECNICA

MAIBIANCO

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA IL 05/07/2024



Tempo di attesa prima della seconda mano: 5 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 16 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.

Osservazioni

Il prodotto teme il gelo. La stabilità del prodotto, conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 °C ai 35 °C, è di 24 mesi.

Per informazioni particolareggiate su igiene del lavoro e tutela della salute consultare la relativa MSDS (scheda di sicurezza).

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di "assistenza tecnica".

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro, queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.
